

## CP 670 protipožární povlak na desky z minerální vaty 140 kg/m<sup>3</sup>

### Těsnění stavebních a konstrukčních spár

#### OBLASTI POUŽITÍ

- Spáry ve vododorovných konstrukcích.
- Spáry mezi stropní konstrukci a opášením budovy.
- Spáry ve svislých požárně dělících konstrukcích.
- Spáry mezi požární stěnou a stropní konstrukci.

#### NEPOUŽÍVAT NA

- Místa vystavěná trvalému tlaku vody.
- Asphalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému namáhání (např. spáry v podlahách).

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte odděleně od potravin.
- Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky.
- Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
- Jestliže přetravá dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

#### Technické údaje

	CP 670
(pri optimálních podmínkách 23 °C a 50% vlhkosti)	
Barva	bílá
Objemová hmotnost	cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
CP 670	nanáší se štětem nebo špacítkem
Doba vytvoření povlaku	cca 140 min.
Schopnost pohybu spáry	max. 12,5 %
Teplota při zpracování	+5 až +40 °C
Teplotní odolnost	-40 až +100 °C
pH hodnota	8 - 9 chemicky neutrální
Doba skladovatelnosti	chránit před mrazem (pri +5 až 30 °C a uložení na suchém místě)
	13 měsíců
Třída reakce na ohně	
dle ČSN/STN 13 501-1+A1 bez zkoušení	F

## CP 670 výrobní program

Označení	Barva	Balení	Číslo výrobku
CP 670 ablativní nátěr	17,5kg		286 955
CFS-S ACR protipožární akrylátový tmel	bílá	580 ml	① 435 863
CFS-S ACR protipožární akrylátový tmel	bílá	310 ml	② 435 859
CFS-S ACR protipožární akrylátový tmel	bílá	5 000 ml	③ 435 864
CFS-S ACR protipožární akrylátový tmel	bílá	10 000 ml	④ 2046 766
CS 270-P1 ruční vyláčovací přístroj			⑤ 24 669
na eko balení			
CFS-DISP ruční vyláčovací přístroj			⑥ 2005 843
Protipožární identifikační štítek CZ	1 ks		3488 604
Protipožární identifikační štítek SK	1 ks		3488 606




Technický list CP 670



Stavební spára pod stropní konstrukci EI 120 min

## CP 670 protipožární povlak na desky z minerální vaty 140 kg/m<sup>3</sup>



#### Doporučení pro montáž

Požární odolnost EI 120 min Stěna (mm) Strop (mm)

① Min. tloušťka stavební konstrukce Masivní konstrukce 120

② Min. tloušťka desky z minerální vaty, objemová hmotnost 140 kg/m<sup>3</sup> EI 120 2 × 60


③ Min. šířka spáry 25 Max. šířka spáry 150

④ Min. tloušťka vrstvy CP 670 Na deskách z minerální vaty EI 120 0,7 (v suchém stavu)


⑤ Min. přesah povlaku na okolní konstrukce 12,5

■ Protipožární povlak Hilti CP 670

■ Minerální vata 140 kg/m<sup>3</sup>



Stavební spára pod trapézovým plechem stropní konstrukce EI 120 min



#### Postup montáže

■ Vyčistěte spáru po obou stranách, aby povrch byl zbezeštitný, prachu a jiných nečistot, bránících dokonalému přilnutí. Kovové povrchy mohou být vyčistěny utěrkou namočenou v rozpouštědle.

■ Spáry musí být vyplněny správně zvolenou vrstvou minerální vaty 140 kg/m<sup>3</sup>.

■ Vyřízněte z desky minerální vaty potřebné tvary podle rozměrů spáry. Na boky jednotlivých segmentů, které se budou vzájemně dotýkat, naneste tmel CFS-S ACR. Na boky prostupů naneste tmel CFS-S ACR a vyříznuté segmenty z minerální vaty zasadte do spáry v konstrukci tak, aby jejich povrch byl v jedné rovině s okolní plochou. Mezery je nutno vyplnit CP 670 tak, aby se dosáhlo plošného vyrovnání s okolními povrchem.

#### Postup při revizích

(dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění)

■ Osoba provádějící montáž požárně bezpečnostního zařízení (požární ucpávek) musí být proškolena firmou Hilti.

■ Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž a zda systém není narušen mechanickým nebo jiným poškozením.

■ Vystavte protokol o provedení kontrole v souladu s vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění.

■ Na stěnu nebo strop přilepte pásku do vzdálenosti min. 12,5 mm od okraje spáry. Potom naneste nátěr CP 670 na minerální vatu. K nanášení povlaku je možno použít štětec, váleček. K dosažení požadované vrstvy povlaku (1 mm v suchém stavu) se doporučuje nanést dve vrstvy. Silně naneseného mokrého povlaku se po zaschnutí změní cca o 30 %. CP 670 dokonale přilne k většině podkladových materiálů (beton, kov, zdivo...).

■ Zkontrolujte pečlivě utěsnění spáry a všech mezér, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž.

■ Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.

Technický list CP 670

## CP 670 protipožární povlak na desky z minerální vaty 140 kg/m<sup>3</sup>

### Prostupy kabelových, potrubních tras

#### OBLASTI POUŽITÍ

- Prostupy pro kabely a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích.
- Prostupy plastových trubek v kombinaci se zpěňujícím tmelem CP 611A, zpěňující páskou CP 648 nebo s manžetou CP 644 (viz doporučení pro montáž).
- Vhodné pro prostupy nehořlavého potrubí.
- Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdvoj, sádrokarton, atd.

#### NEPOUŽÍVAT NA

- Místa vystavená trvalému tlaku vody.
- Asfalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému namáhání (např. spáry v podlahách).

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky.
- Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
- Jestliže přetravá dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.



#### HLAVNÍ VÝHODY PŘI POUŽITÍ

- Snadno roztíratelný štětcem nebo válečkem.
- Velmi dobré akustické vlastnosti (v závislosti na desce minerální vaty RW/r = až 52 dB).
- Bez zápuče.
- Nízká spotřeba. (Tloušťka vrstvy nátěru pro EI 60 minut pouze 0,7 mm za sucha).
- Pouze 1 vrstva nátěru na deskách z minerální vaty.
- Kouřotěsnost.

**British Standard**  
BS 476-20

EN 1366-1, 3, 4



#### Technické údaje

**CP 670**  
(při optimálních podmínkách 23 °C a 50% vlhkosti)

Barva	bílá
Objemová hmotnost	cca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Aplikace CP 670	nanáší se štětcem nebo nástřikem
Doba vytvoření povlaku	cca 140 min.
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C
pH hodnota	8 – 9 chemicky neutrální
Doba skladovatelnosti	chránit před mrazem (při +5 °C až +30 °C a uložení na suchém místě)
dle ČSN/STN EN 13 501-1 bez zkoušení	13 měsíců
Třída reakce na oheň dle ČSN/STN EN 13 501-1	F
Klasifikace požární odolnosti dle ČSN/STN EN 13 501-2	EI 60–120

## CP 670 výrobní program


Označení	Balení	Číslo výrobku
<b>CP 670 ablativní nátěr</b>	17,5 kg	286 955
<b>Protipožární identifikační štítek CZ</b>	1 ks	3488 604
<b>Protipožární identifikační štítek SK</b>	1 ks	3488 606



#### Postup při revizích


- (dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění)
- Osoba provádějící kontrolu nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (požárních uprav) musí být proškolena firmou Hilti.
  - Zkontrolujte, zda provedení upravky odpovídá schválenému doporučení pro montáž a zda systém není narušen mechanickým nebo jiným poškozením.
  - Vystavte protokol o provedení kontrole v souladu s vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., v platném znění.

## CP 670 protipožární povlak na desky z minerální vaty 140 kg/m<sup>3</sup>



#### Doporučení pro montáž upravky

	Stěna (mm)	Strop (mm)
① Min. tloušťka pravku: Masivní konstrukce	EI 60/120 100	100
Lehká požární stěna	EI 60 100	-
Lehká požární stěna	EI 90 135	-
② Maximální rozdíl prostupu Masivní konstrukce	EI 60/120 3000 × 3000	3000 × 3000
③ Min. tloušťka desky z minerální vaty,	EI 60 1 × 50	1 × 50
měrná hmot. 140 kg/m <sup>3</sup>	EI 90/120 2 × 50	2 × 50
④ Min. vzdálenost mezi kabelovými lávkami a stěnami prostupu	EI 60/120 0	0
⑤ Min. vzdálenost mezi kabelovými lávkami	EI 60/120 0	0
⑥ Minimální tloušťka vrstvy CP 670 na deskách minerální vaty, na kabelech	EI 60 0,7 za sucha	0,7
a kabelových lávkách	EI 90/120 1 za sucha	1
⑦ Délka nátěru CP 670 na kabelech	EI 60/120 150	150
a kabelových lávkách	EI 60/120 150	150
⑧ Min. přesah povlaku na okolní konstrukce	12,5	12,5
■ Protipožární povlak CP 670		
■ Minerální vata 140 kg/m <sup>3</sup>		
■ Třída reakce na oheň A1 nebo A2, bod tavení přes 1 000 °C		



Prostupy kabelových tras EI 60 min, EI 120 min

#### Doporučení pro montáž upravky

Prostupy plastového potrubí pouze v kombinaci se zpěňujícím materiélem trubky (mm)	Max. průměr
Kombinace CP 670 s manžetou CP 644** (požární odolnost EI 120)	160
Kombinace CP 670 s páskou CP 648E** (požární odolnost EI 90)*	125
Kombinace CP 670 s tmelem CP 611A** (požární odolnost EI 90)*	50

#### Prostupy kovového potrubí

Max. průměr ocelové trubky	250
Max. průměr měděných trubek	108

\* Při kombinaci s páskou CP 648, nebo tmelem CP 611A nedoporučujeme pohledové strany pásky či tmelu překryt povlakem CP 670 z důvodu revize.

\*\* Při montáži postupujte dle technických listů pro uvedený materiál.

Ucpávka kovových trubek bez vnější izolace zajišťuje pouze celistvost utěsnění, v případě, že má být zajistěna i izolační schopnost, opatřete trubky izolací z minerální vaty tloušťky 40 mm do vzdálosti 500 mm od prostupu (na obě strany). Izolaci fixujte nehořlavým materiálem (drát, kovové stahov. pásky).

#### Postup montáže

- Vycítěte prostup, ale jeho okraje nezvýhodňujte. Kabely, a kabelové lávky potrubí musí být instalovány podle příslušných předpisů.
- Dobře rozmířte CP 670. Pro snazší odříznutí je vhodné nanést stětem CP 670 na vnitřní stranu desky z minerální vaty 24 hodiny před jejím nařezáním. Síla naneseného mokrého povlaku se po zaschnutí změní cca o 30 %.
- Pro požární odolnost EI 60 minut natřejte jednu desku z obou stran. Pro EI 120 minut natřejte desky dvě pouze z jedné strany (viz detaily prostupů kabelových tras).
- Vyřízněte z desky potřebné tvary (segmenty). Na boky jednotlivých segmentů, které se budou vzájemně stýkat, naneste stětem nebo špatřili tmel CFS-S ACR. Na boky prostupů také naneste nátěr a vyříznuté segmenty z minerální vaty zasaděte do prostupu tak, aby jejich povrch byl v jedné rovině s okolní plochou.
- Poznámka: Boky prostupu a kabelové lávky stačí pokrýt pouze do hloubky odpovídající tloušťce desek minerální vaty.
- Na stěnu nebo strop přilepte pásku do vzdálosti min. 12,5 mm od okraje prostupu. Potom naneste stětem CP 670 na minerální plst, kabely a kabelové lávky podle doporučení pro montáž upravky. K nanášení povlaku je možno použít štětec, váleček nebo bezvzduchovou strikaci pistoli. K dosažení požadované vrstvy povlaku (1mm v suchém stavu) se doporučuje nanést dvě vrstvy. Pro vrstvu 0,7 mm stačí pouze 1 vrstva nátěru na desce.
- Při dodatečném pokládání nebo odstranování kabelů je nutno vzniklé otvory vyplnit minerální vatou a zbytkové mezery zacelit CP670.
- Zkontrolujte pevně utěsnění prostupu i všechny mezer, zda provedení upravky odpovídá schválenému doporučení pro montáž. Upozorněte písemně investora, že je nutno v rámci stanovených požárně prevenčních kontrol kontrolovat neporušenosť upravky a povlaku CP 670.
- Postup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte viditelně vedle upravky.